

Opravný sprej se zinkovým práškem dle normy ASTM A780-01 LZ-18

Všeobecný popis produktu:

Vysoce kvalitní aerosolový sprej s obsahem zinkového prášku pro opravy žárově pozinkovaných povrchů a dále pro optické přizpůsobení vadných míst okolním žárově pozinkovaným plochám.

Odpovídá požadavkům normy ASTM A780-01.

Podíl zinkového prášku v suchém filmu se tudíž pohybuje v rozmezí 65-69%!

Vlastnosti a oblast použití:

Chrání plochy z oceli a železa před rží a korozí vytvořením ochranné kovové vrstvy.

Vhodný pro mnoho způsobů využití v nejrůznějších průmyslových odvětvích, např. v rafinériích, na svařovaných místech, na oploceních, pro střešní okapy, mosty, tepané železo, silnoproudé vedení; dále v zemědělství, v automobilovém průmyslu, pro nátěry lodí, pro vysílače, stavební ocelové díly a pro údržbu silnic a komunikací.

Základní údaje:

Odstín:	metalický světlý
Balení:	400 ml – aerosolový sprej
Objednací číslo:	LZ-18.40.0000.0
Při dodání:	technický aerosol, připravený k použití
Způsob schnutí:	na vzduchu
Vydatnost:	3-4 m ² /400 ml (= 1 sprej)
Tloušťka vrstvy:	cca 15-30 µm na 1 vrstvu
Zpracování:	stříkáním

Pokyny ke zpracování:

Před použitím důkladně protřepejte, dokud neuslyšíte zvuk míchací kuličky. Při stříkání dodržujte vzdálenost od lakovaného objektu cca 30 cm! Nanášejte ve více tenkých vrstvách. Další vrstvu naneste vždy po zaschnutí předchozí vrstvy.

Příprava podkladu:

Podklad předem důkladně očistěte, nestříkejte barvu na rezivělý, znečištěný, mastný nebo vlhký povrch!

Technické údaje:

Skladovatelnost:	minimálně 12 měsíců od data dodání, popř. 36 měsíců od data výroby (uvedeno na dně spreje)
Přelakovatelnost:	po úplném zaschnutí Předem vyzkoušejte.

Důležité informace:

Bezpečnostní pokyny:

Bezpečnostní pokyny jsou obsaženy v bezpečnostním listu k produktu. Dále dbejte na dodržování ostatních předpisů, např. Nařízení o nebezpečných látkách (SRN).

Báze údajů:

Veškeré technické údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z laboratorních testů a mohou se odchylovat od hodnot dosažených v praxi.

Upozornění:

Výše uvedené údaje se zakládají na našich současných znalostech a zkušenostech a platí za předpokladu náležitého uskladnění a odborného zpracování produktu. Tyto údaje

představují technický popis kvality produktu, avšak v žádném případě neslouží jako záruka vlastností produktu v právním smyslu. Změny specifikace produktu jsou vyhrazeny. Naše písemné a ústní poradenství ohledně aplikace našich produktů se opírá o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů, slouží však pouze jako nezávazná doporučení, také co se týče možných práv třetích osob. Tato doporučení v žádném případě nezabavují uživatele povinnosti seznámit se s našimi aktuálními bezpečnostními listy a technickými informacemi a přezkoušet vhodnost použití našich produktů na zamýšlené účely. Aplikace, použití a zpracování našich produktů jakož i produktů vyrobených uživatelem na základě našeho technického aplikačního poradenství probíhá mimo naši kontrolu a veškerou zodpovědnost přebírá uživatel. Prodej našich produktů probíhá dle našich aktuálně platných prodejních a dodacích podm

Aktualizací tohoto technického informačního listu ztrácí všechny předchozí verze a v nich obsažené údaje svoji platnost. Aktuální verze je ke stažení na naší webové stránce www.reicolor.de nebo si ji vyžádejte na tel. čísle +420 371 750 240.

TL/LZ-18 aktualizace: 04.09.18 rei/in /
přeloženo z NJ: 25.10.18 in/01-03/CZ